

HeGo PolyForm
Auf der Insel 18
D-34388 Trendelburg
Phone: +49(0)5675-725 116
E-Mail: [REDACTED]

Montag, 3. November 2014
12:26:43

Ansprechpartner: Karl-Heinz Jess

Analyse Wassergehalt Water Content Analyzer

Datum 14.11.03 Programmstart 11:56
Name des Prüfers HeGo PolyForm
Kommentar Original Polycarbonat grau / Kunde XXX getrocknet
Material PC Polycarbonat
Probengewicht in g 11,88
Dichte 1,25
Heiztemperatur 175
Messzeit 0 : 27 : 22
Lufttemperatur °C 27,2
rel. Luftfeuchte % 46,4
Luftdruck hPa 975,9
Wassergehalt [%] 0,0491
Wassergehalt [ppm] 491
Wassergehalt [mg] 5,83

Gerätestatus: 11615
Programm: 4.00i
Die Daten wurden gespeichert unter: C:\

H2O im Reaktor

