

Sollwert Restfeuchte ist vorhanden!

- Pruefdatum : 18.06.2018
- Startzeit : 13:43:50
- Material : Ultraform N2640 Z4
- Pruefer : Jess
- Messgeraet : RA-MA60 - 432532
- Bemerkungen : 1. Test für Kunde X.....

- Art-Bez :
- Startgewicht : 12.7927
- max Feuchte <=: 0.20 %
- int-Art-Nr :
- Charge/LOT : interne

Messung beendet, bitte bestätigen

Uhrzeit: 13:53:01 - akt. Feuchte : 0.2092 %


Unterschrift.....

Ende der Messung bestätigt!

Feuchte : 26.76 mg in 12.7927 g  
entspricht Feuchte : 209.20 g in 100 Kg  
Feuchte nicht in Ordnung! Bitte Trocknen!  
zu hoch um 0.009 %

HeGo Polyform

Phone: +49 5675 725 116



Sollwert Restfeuchte ist vorhanden!

- Pruefdatum : 18.06.2018
- Startzeit : 13:57:50
- Material : Ultraform N2640 Z4
- Pruefer : Jess
- Messgeraet : RA-MA60 - 432532
- Bemerkungen : Test 2 - Nachmessung Kunde X...

- Art-Bez :
- Startgewicht : 13.1955
- max Feuchte <=: 0.20 %
- int-Art-Nr :
- Charge/LOT : interne

Messung beendet, bitte bestätigen

Uhrzeit: 14:07:24 - akt. Feuchte : 0.2029 %

Unterschrift.....

Ende der Messung bestätigt!

Feuchte : 26.77 mg in 13.1955 g  
entspricht Feuchte : 202.90 g in 100 Kg  
Feuchte nicht in Ordnung! Bitte Trocknen!  
zu hoch um 0.003 %

HeGo Polyform

Phone: +49 5675 725 116

